

## CHAMONIX PROJECT-SDN

400 cm a.b. Artikelnummer 081 + kleurnr.

**Toepassing:**

- Zwaar Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik

**Eigenschappen:** (woongebruik)

- Trappen werken
- Zwenkwielen werken\*\*
- Vloerverwarming\*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 4
- Brandvertragend Bfl-s1\*

\* Indien volledig verlijmd

\*\* Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

## TECHNISCHE GEGEVENS:

**Breedte:** 400 cm  
**Poolmateriaal:** 100% PA Solution Dyed  
**Garen:** 2 draads hoog getwijnd, geheatset en gefriseerd  
**Gareneigenschap:** Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen en bleekmiddelbestendig  
**Vuilwerend:** Door gareigenschap  
**Verfmethode:** Solution Dyed  
**Tuftdeling:** 1/10 deling  
**Rugmateriaal:** Actionback  
**Drager:** p.p. bandjesweefsel  
**Garantietermijn:** 7 jaar (op slijtage)

**DOP nummer:** 1127-130633

**Prodis nummer:** 53AD9E15

| TESTRESULTATEN                       | VOLGENS EN 1307               | NORM                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Gebruiksclassificatie:</b>        | Klasse 23-33                  | ( EN 685 )            |
| <b>Poolgewicht:</b>                  | ca. 1175 g/m <sup>2</sup>     | ( ISO 2424 )          |
| <b>Totaalgewicht:</b>                | ca. 1785 g/m <sup>2</sup>     | ( ISO 8543 )          |
| <b>Poolhoogte:</b>                   | ca. 22 mm                     | ( ISO 1766 )          |
| <b>Totaalhoogte:</b>                 | ca. 24 mm                     | ( ISO 1765 )          |
| <b>Noppenaantal:</b>                 | ca. 44.000 per m <sup>2</sup> | ( ISO 1763 )          |
| <b>Lichtechtheid:</b>                | ≥ 8                           | ( ISO 105B02 )        |
| <b>Wrijftechtheid:</b>               | ≥ 4-5                         | ( ISO 105X12 )        |
| <b>Waterbestendigheid:</b>           | ≥ 4-5                         | ( ISO 105E01 )        |
| <b>Electrostatistische oplading:</b> | ≤ 2,0 kV                      | ( EN 1815 )           |
| <b>Verticale weerstand:</b>          | < 10 <sup>10</sup> Ohm        | ( ISO 10965 )         |
| <b>Horizontale weerstand:</b>        | < 10 <sup>10</sup> Ohm        | ( ISO 10965 )         |
| <b>Contactgeluidsisolatie:</b>       | ca. 26 dB                     | ( ISO 140-8 )         |
| <b>Warmtedoorlaatweerstand:</b>      | 0,1567 m <sup>2</sup> K/W     | ( ISO 8302 )          |
| <b>Brandklasse:</b>                  | Bfl-s1*                       | ( EN 13501-1/9239-1 ) |
| <b>Naadvastheid</b>                  | Voldoet                       | ( EN 1815 )           |
| <b>Slijpbestendigheid:</b>           | DS (antislip)                 | ( EN 14041 )          |
| <b>Comfortklasse:</b>                | Klasse 4                      | ( EN 1307 )           |

REG. NR.  
**53AD9E15**  
 www.gut-prodis.eu



**SDN**  
 solution dyed nylon  
 bleach resistant yarn

EN 14041  
 DOP: 1127-130633

24



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.  
 Adelaarstraat 6  
 NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

